

Техническое описание

## Универсальное защитное резиновое покрытие

Farbe® Gummi

- ✓ Высокоэластичное
- ✓ Защищает от трещин
- ✓ Атмосферостойкое
- ✓ Универсальное (для любых строительных материалов)
- ✓ Влагостойкое
- ✓ Стойкое к воздействию ультрафиолетовых лучей
- ✓ Эксплуатируется при температуре от -50 °С до +60 °С
- ✓ Экологически безопасно, не содержит растворителей
- ✓ Разрешено для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного железа, алюминия, загрунтованного черного металла, черепицы, ондулина, бетона, штукатурки, кирпича, гипсокартона, зашпатлеванных или ранее окрашенных поверхностей, покрытых фактурными составами, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, дерева и т.п. Используется при внутренних и наружных работах.

При ремонте крыши и фасадов здания. Материал заполняет все трещины и швы, выравнивает верхний слой и придает дополнительную стойкость к атмосферным воздействиям и температурным колебаниям.

Водонепроницаемость резиновой пленки позволяет использовать краску в помещениях с высокой влажностью, а также в качестве гидроизоляционного материала, например, кровель, фундаментов (водных резервуаров, бассейнов, кровельных стыков, переходов от бетона к металлическим навесным и карнизным планкам и т.д.) Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях, которые подвергаются периодическим подвижкам. При этом покрытие не трескается и не лопается.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Сильно впитывающие поверхности предварительно покрыть слоем Farbe® Silikon Tiefgrund.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать.

Наносят на основание равномерным слоем при помощи кисти, валика или краскопульта, в зависимости от типа поверхности. Работы в границах одной захватки выполняются равномерно и без перерывов. При нанесении трех слоёв, краску наносят предварительно, разбавив водой. Для первого слоя рекомендуется разбавить водой не более чем в 5% -ом соотношении и тщательно перемешать. При нанесении следующих слоёв краску не разбавляют.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

40 минут - при +20С и относительной влажности воздуха 65%. Повторное нанесение краски через 4–6 часов, после нанесения предыдущего. Полное высыхание 2-3 дня.

### УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не наносить при прямом солнечном излучении, при температуре воздуха или поверхности ниже +5 С. Свежие остатки краски можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую краску можно удалить только растворителями или механически.

Кроме данного технического описания, при работе с краской следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.

## ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ

Выпускается в виде базы под колеровку. Тонируется согласно RAL, NCS или Tikkurila Symphony по желанию заказчика. Колеровка краски может производиться: ручным колером или водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Ответственность за результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет фирма, производящая колеровку. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев со дня изготовления.

*Предохранять от замораживания!*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики Farbe Gummi при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ГОСТ Р 52020 – 2003.

САЙТ: [www.myfarbe.ru](http://www.myfarbe.ru)

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.

## СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.

## УПАКОВКА

Пластиковое ведро 14 кг, поддон 44 ведра.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность:                      | не менее 1,6 г/см <sup>3</sup>                                                                   |
| Температура применения:         | от +5 до +30 °C                                                                                  |
| Температура эксплуатации:       | от –50 до +60 °C                                                                                 |
| Адгезия к бетонному основанию:  | 0,45 МПа                                                                                         |
| Данные по пожарной безопасности | <b>КМ1</b><br>Г1-ГОСТ 30244-94<br>В1-ГОСТ 30402-96<br>Д1-ГОСТ 12.1.044-89<br>Т1-ГОСТ 12.1.044-89 |
| Расход:                         | 0,4-0,5 кг/м <sup>2</sup><br><br>Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.       |