

Техническое описание
Силоксановая грунтовка с кварцевым песком (Бетон-Контакт)
Farbe® Siloxan Quarzgrund

- ✓ Рекомендуется в качестве основания для силоксановой штукатурки
- ✓ Гидрофобна, способна отталкивать воду
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Содержит кварцевый песок
- ✓ Подходит под штукатурку и плитку
- ✓ Колеруется во все цвета по системам RAL, NCS, Tikkurila Symphony и другими
- ✓ Доступна морозостойкая версия "Зима"
- ✓ Разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий, кирпичной кладки перед нанесением финишного слоя краски, декоративных минеральных и полимерных штукатурок.

Идеально подходит для подготовки поверхности перед нанесением Силоксановой штукатурки.

Подходит для консервации оштукатуренной поверхности.

Применяется для обработки цоколей и подвалов старых зданий и сооружений

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и основания при нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания грунтовки в версии "Зима", необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без принудительного нагревания. Возможно нанесение нескольких слоёв. Следующую обработку проводят через 12-18 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед обработкой поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать слоем Farbe® Tiefgrund.

ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке. Для версии "Зима" допускается до 5 циклов замораживания / размораживания. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, силоксановые и функциональные добавки.

УПАКОВКА

Полиэтиленовое ведро 15 кг, 1 поддон – 33 ведра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Плотность: | не менее 1,5 г/см3 |
| Время высыхания: | около 3 часов |
| Температура применения: | от +5 до +30 °C |
| Температура эксплуатации: | от -70 до +50 °C |
| Расход: | 400-500 г/м2 Точный расход определяется пробным нанесением на объекте |
| Данные по пожарной безопасности | KM1 Г1 -ГОСТ 30244-94 В1 -ГОСТ 30402-96 Д1 -ГОСТ 12.1.044-89 Т1 -ГОСТ 12.1.044-89 |

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики грунтовок при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

САЙТ: www.myfarbe.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование